

## MOZER PREMIUM A3/B4 10W-40

### Высококачественное синтетическое моторное масло

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработка продукта велась с учетом требований ведущих производителей двигателей и современных стандартов, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.





#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502 00/505 00
- Porsche A40
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- Renault RN 0710/0700

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN/CF, ACEA A3/B4 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежный пуск и эксплуатацию автомобиля в холодных климатических условиях.
-  Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.
-  Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.
-  Высокая стабильность против окисления и запас мощно-нейтрализующих свойств позволяет использовать продукт на увеличенных интервалах замены даже в условиях экстремальных нагрузок.

#### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	858
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	156
Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5840
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	10,2
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D5800	8,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-37
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,2

