

Высококачественные пластичные смазки

Описание продукта

Универсальная многоцелевая пластичная смазка, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Изготавливается из качественных минеральных базовых масел высокой степени очистки, загущенных комплексным литий-кальциевым мылом с применением передового функционального пакета противозадирных, противоизносных, антиокислительных и противокоррозионных присадок.

Соответствует требованиям

DIN 51502 KPOK-30 (EP0)

DIN 51502 KP1K-30 (EP1)

DIN 51502 KP2K-30 (EP2)

Область применения

Рекомендуется к использованию в подшипниках качения, скольжения, в т.ч. в условиях повышенной вибрации, ударных, средних и высоких нагрузках, повышенной температуры и избыточной влажности современного и перспективного оборудования. Идеальна для смазки подшипников ступиц и шасси грузовых и легковых автомобилей, включая магистральные тягачи и внедорожники, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях, а также подшипников различного строительного и промышленного в условиях повышенного обводнения. Применяется при рабочих температурах от -30°C до +130°C с возможностью кратковременного нагрева до 150°C. При использовании как закладная смазка в высоконагруженных узлах возможно применение при -35°C.

Преимущества

Трибологические характеристики обеспечивают отличную защиту от износа и задира

Современные присадки гарантируют надежную защиту металла от коррозии и ржавления

Оптимальный температурный интервал применения предоставляет возможность применения смазки в широком перечне оборудования

Отличная адгезия к металлам и водостойкость смазки позволяют минимизировать расход смазочного материала и сохранить защиту узла трения на всем интервале замены

Обеспечивает надежную работу при низких температурах

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение		
		EP0	EP1	EP2
Цвет	-	Красный		
Внешний вид	-	Однородная гладкая мазь		
Тип загустителя	-	Литий-кальциевый комплекс		
Класс консистенции по NLGI	-	0	1	2
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	100		
Температура каплепадения, °C, не менее	ISO 6299 / ASTM D2265	-	180	190
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 0,1 мм при 25°C	ГОСТ 5346 / ASTM D217	355-385	310-340	265-295
Вязкость эффективная при -30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па•с, не более	ГОСТ 7163	1500	1500	2000
Степень коррозии на медных пластинах, 24 ч при 100°C, не более	ASTM D4048	1b		
Нагрузка сваривания (P _c), Н, не менее	ГОСТ 9490	3087	3283	3283
Диаметр пятна износа (Ди) при нагрузке 20 кг, мм, не более	ГОСТ 9490	0,5		
Диапазон рабочих температур, °C	-	от -30 до +130 (кратковременно до 150)		