

Высококачественная комплексные смазки

Описание продукта

Специально разработанные комплексные смазки. Изготавливаются на основе специального комплексного загустителя, высоковязких синтетических и минеральных базовых масел. Обогащены высокоэффективными противозадирными, противоизносными, антиокислительными и антикоррозионными присадками. Содержат модификаторы трения и специальные полимеры, повышающие адгезию к металлическим поверхностям.

Соответствует требованиям

DIN 51502 OGPHC000K-50 (MOZER GREASE WINTER OG)

DIN 51502 OGPHC000K-15 (MOZER GREASE MULTI-SEASON OG)

DIN 51502 OGFP0K-0 (MOZER GREASE SUMMER OG)

Область применения

Предназначены для смазывания открытых зубчатых передач в металлургической, цементной и горной промышленности. Эффективны при эксплуатации карьерных экскаваторов, драглайнов, печей, дробилок и другого тяжёлонагруженного оборудования. Могут применяться в централизованных системах смазки карьерной и горнодобывающей техники, а также в едином контуре смазывания подшипников скольжения, качения и других механизмов горных машин, включая оборудование типа ЭКГ.

Преимущества

Уникальное сочетание высокоэффективных противозадирных присадок и дисульфида молибдена обеспечивает надёжную защиту узлов, работающих при максимальных контактных и ударных нагрузках

Отличные адгезионные свойства способствуют снижению расхода смазки и увеличению интервалов технического обслуживания

Синтетическое базовое масло гарантирует превосходную прокачиваемость при температуре до -50 °С (Для WINTER OG)

Обладают отличной прокачиваемостью на большие расстояния по магистралям централизованных систем подачи смазок, эффективно работают в широком диапазоне температур

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение		
		MOZER GREASE WINTER OG	MOZER GREASE MULTI-SEASON OG	MOZER GREASE SUMMER OG
Цвет	-	От серого до черного		
Внешний вид	-	Однородная гладкая мазь		
Класс консистенции по NLGI	-	000	00	0
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	1000	2000	4000
Рекомендованная температура окружающей среды для применения в АЦСС, °С	-	От -50 до 0	От -15 до +30	От 0 до +50
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 0,1 мм при 25°C	ГОСТ 5346 / ASTM D217	445-475	400-430	355-385
Прокачиваемость по Кестернику, Па*с	DIN 51805	<1200 при -50°C	<1200 при -25°C	<1200 при -10°C
SKF-Emcor, вода, баллы	ASTM D 6138	0-1		
Нагрузка сваривания (P _c), Н, не менее	ГОСТ 9490	4900		